plâtre à modeler

4 KG



plâtre à modeler pour tous travaux en intérieur

- Multi-fonctions: moulage, réparation, enduit...
- Prise retardée
- Multi-supports: plaques de plâtre, carreaux de plâtre, enduit de plâtre, enduit de ciment...

DOMAINE D'UTILISATION

- plâtre idéal pour moulage et coulage d'éléments décoratifs et sculptures
- peut être également utilisé comme enduit en intérieur

SUPPORTS

- plaques de plâtre, carreaux de plâtre, enduit de plâtre, enduit de ciment

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas respirer les poussières.
- en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- conserver hors de portée des enfants.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- durée pratique d'utilisation: 15 minutes environ
- temps de prise: 35 minutes environ

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011: A+
- réaction au feu: A1
- résistance à la compression à sec: 14 MPa
- résistance à la flexion: 5 MPa

RECOMMANDATIONS

- afin de préserver le produit entre chaque utilisation, les sacs ouverts ou en partie utilisés doivent être rabattus et fermés avec soin
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempts de laitance ou de graisse
- avant emploi, traiter avec un produit adapté en cas de remontée d'humidité

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C

APPLICATION

1.
dosage en eau
- 75 %, soit 3 l d'eau par sac de 4 kg

2.
mise en oeuvre
- gâcher **plâtre à modeler** avec l'eau propre dans une auge

plâtre à modeler (suite)

dépourvue de toute salissure
- ajouter la poudre en pluie régulière en respectant le dosage en eau préconisé
- vieller à bien mélanger le produit durant 1 à 2 minutes environ jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux
- ajuster la consistance en fonction de l'application souhaitée

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente :** sac de 4 kg
- **Couleur :** blanc
- **Outillage :** auge, truelle, lame à enduire
- **Conservation :** 12 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation :** environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

© Saint-Gobain **weber** France - 385 019 070 R.C.S. MELUN