

weberklin epoxy



1 L

Nettoyant pour résidus époxydiques secs pour tout revêtement céramique

- ✚ Permet de ré émulsionner les résidus secs d'époxy
- ✚ Prêt à l'emploi
- ✚ Convient pour tout revêtement céramique ou équivalent

DOMAINE D'UTILISATION

- intérieur et extérieur
- sols, murs

SUPPORTS

- tout revêtement céramique ou équivalent
- tous joints à base d'époxy

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- tout revêtement céramique ou équivalent

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sans avoir réalisé au préalable un test de tâchabilité
- ce produit ne permet pas de rénover des supports préalablement tachés

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- nettoyer les carreaux et les joints de façon à obtenir une surface dépoussiérée et cohésive
- la surface à protéger doit être sèche pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage, porter des gants et un masque adapté
- travailler dans un espace ventilé
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- délai de mise en circulation : après lavage et séchage complet

IDENTIFICATION

- composition : liquide organique corrosif, acide

RECOMMANDATIONS

- appliquer **weberklin epoxy** après l'application du joint et avant la mise en service de la surface carrelée
- **weberklin epoxy** doit être appliqué dès le séchage du joint (24 heures minimum)

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- nettoyer les carreaux et les joints de façon à obtenir une surface dépoussiérée et cohésive
- la surface à protéger doit être sèche

APPLICATION

1

- **weberklin epoxy** est prêt à l'emploi
- l'efficacité optimale du produit est atteinte à minima après 30 min de repos sur le résidu époxydique

2

- appliquer au rouleau ou à la brosse sur une surface de 25 m² environ
- appliquer en une seule fois ou 2 passages au minimum à une

weberklin epoxy (suite)

demi-heure d'intervalle

3

- rincer ensuite à l'eau à l'aide d'un pad de nettoyage ou d'une éponge puis à grande eau

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : bidon en plastique de 1 l avec bouchon anti-éclaboussure (palette filmée complète de 288 bidons, soit 344 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : incolore
- **Outils** : brosse, rouleau, pad de nettoyage, éponge
- **Conservation** : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Consommation** : environ 1 l pour 25 m²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.