

DIMENSIONS

collection		PULSE CLICK ⁺	BLANCE CLICK ⁺	AMBIENT CLICK ⁺	ILLUME CLICK ⁺
Largeur		210 mm	187 mm	320 mm	494 mm
Longueur		1510 mm	1251 mm	1300 mm	994 mm
Nombre de lames/dalles par paquet		7 panneaux	9 panneaux	5 panneaux	4 panneaux
m² par paquet		2,220 m²	2,105 m²	2,080 m²	1,964 m²
Poids par paquet		18,71 kg	17,76 kg	17,55 kg	16,64 kg
Densité	ISO 23997	1840±50 kg/m³	1840±50 kg/m³	1840±50 kg/m³	1840±50 kg/m³
Épaisseur totale	ISO 24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Parément	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Rainure/langue		Uniclic® - Multilift	Uniclic® - Multilift	Uniclic® - Multilift	Uniclic-Uniclic
Finition		Revêtement PU avancé avec la technologie Scratch Guard & Stain			

GARANTIE D'USINE

Classe d'usage	EN ISO 10874			Classe 33
Norme de produit	ISO 10582 (EN 16511)			
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006			DOP: end label on pack
Garantie		Usage résidentiel	Voir conditions de garantie	25 ans
		Usage commercial	Voir conditions de garantie	5 ans - sur demande jusqu'à 15 ans

DONNEES GENERALES

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS QUICK-STEP
Résistance à l'usure	EN 13329 - Annex E		≥ 2000 cycles	OK
Résistance aux chocs	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	1800 mm
Résistance aux rayures	EN 16094		≤ MSR-A2	MSR-A1
			≤ MSR-B2	MSR-B2
Chaises à roulettes	EN 425	25000 cycles	Pas de délaminage, aucune perturbation	OK
Déplacement de pieds de meuble	EN 424	Pied 0,1 mm / 32 kg		Aucun dégat visible
Poinçonnement rémanant	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	0,05 mm
Résistance aux taches	EN 438-2	Acétone - Café -NaOH -H2O2 - Cirage pour Chaussures		niveau 5 Pas de gonflement
gonflement	ISO 24336			Pas de gonflement
résistance en traction du système d'assemblage	ISO 24334	Fmax côté long	> 1,0 kN/m	2,0 kN/m
		Fmax côté court	> 1,5 kN/m	2,5 kN/m
Variations dimensionnelles	ISO 23999	6h à 80° C	< 0,25%	< [0,10]%
		expansion	< 1 mm	< 1 mm
Classe de réaction au feu	EN 13501-1			Bfl-s1
Résistance aux UV	ISO 105 B02	Echelle de bleus	Classe	> 6
Résistance à la glissance	EN 13893			Classe 8
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Avec des chaussures	Toutes les structures	DS
	DIN 51087:1992 / XP P05-011	Petits nus	Toutes les structures	R10 / PC10
	BS7976-2:2002+A1:2013	Mouillé	PTV value ≥ 36	Clas B / PA18
		Sec	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42
	ENV 12633:2003 - Annex A		USRV	Potential de glissement faible
	EN 12667	Sans sous-couche Quick-Step		Potential de glissement faible
		Sur une sous-couche Quick-Step COMFORT		Classe 2
		Sur une sous-couche Quick-Step TRANSIT		0,020 m² K/W
		Sur une sous-couche Quick-Step HEAT		0,040 m² K/W
Chauffage par le sol		Convient à tous les systèmes de chauffage standard DANS les supports en ciment. Application limitée avec des films chauffants ou alternatives. Temp. de contact maxi ≤ 27°C. Voir les instructions d'installation séparée.		0,065 m² K/W
				0,030 m² K/W

ENVIRONNEMENT & CERTIFICATS

AFFSET			A+
FloorScore			SCS-FS-05158
Finnish Building Emission	M1: Très faible émission, sans odeur		Class M1
Emissions de formaldéhydes	EN 14041:2004 / AC:2006	Pas d'ajout de formaldéhyde pendant la production	< limite de détection
COVT à 28 jours	ISO 16000 part 9-6	Exigence AgBB après 28 jours < 1000 µg / m³	< 20 µg/m³
Contenu	Métaux lourds plomb / cadmium		NON présent
SUBSTANCES DANGEREUSES	Substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques classe 1A et 1B (liste de candidats)		NON présent
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Conforme
Plastifiant	Plastifiant sans ortho-phthalate		
Contenu recyclé	Seulement le matériau recyclé INTERNE utilisé		

