

Certificat

Mortiers et produits connexes
Colle à carrelage - Mortier Colle

AP 71 TECH (gris et blanc)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **FASSA BORTOLO**
Via Fornaci, 8 IT - 31027 SPRESIANO-(TREVISO)
Usine **IT - 12071 BAGNASCO**

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



300 MC 488

Décision de reconduction n° 3400-300 MC 488 du 19 juin 2026

Cette décision se substitue à la décision n° 2866-300 MC 488 du 07 mai 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

C2 - E

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Par délégation
du Président

Ismaël BARAUD

Annexe du certificat

Décision n° 3400-300 MC 488 du 19 juin 2026

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE POUR INFORMATION

AP 71 TECH (gris et blanc)

DOMAINE D'EMPLOI

- Sols intérieurs et extérieurs
- Murs intérieurs

GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE

- Taux de gâchage : de 28,0 à 30,0 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 7 l à 7,5 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 8 h
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 60 min environ.

PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparation particulière
Béton cellulaire	😊
Ancien carrelage émaillé non poncé	👉👉
👉👉 avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société 😊 application sans primaire	

Certificat

Mortiers et produits connexes
Colle à carrelage - Mortier Colle

AP 71 TECH (gris et blanc)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **FASSA BORTOLO**
Via Fornaci, 8 IT - 31027 SPRESIANO (TREVISO)
Usine **IT - 31027 SPRESIANO (TREVISO)**

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



285 MC 488

Décision de reconduction n° 2865-285 MC 488 du 10 avril 2019

Cette décision se substitue à la décision n° 2822-285 MC 488 du 26 juillet 2018

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

C2 - E

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président

Yannick LEMOIGNE

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE POUR INFORMATION**AP 71 TECH (gris et blanc)****DOMAINE D'EMPLOI**

- Sols intérieurs et extérieurs
- Murs intérieurs

pour les emplois conformes aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE

- Taux de gâchage : de 28,0 à 30,0 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 7 l à 7,5 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 8 h
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 60 min environ.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparation particulière
Béton cellulaire	☺
Ancien carrelage émaillé non poncé	
 avec primaire spécifié dans la fiche d'emploi des primaires de la Société	
☺ application sans primaire	