

PRB JOINT BRIK

JOINT SPÉCIAL BRIQUES ET PLAQUETTES



Les + de PRB JOINT BRIK

- + Réalisation de joints hydrofuges de parements de 5 à 15 mm de large
- + Finition lisse ou brossée (rustique)
- + Restauration du bâti ancien en briques ou plaquettes de terre cuite
- + Absorption d'eau réduite et résistance à l'abrasion accrue

EN 13888
Classe CG2 WA



CONDITIONNEMENT

- Sac papier de 25 kg.
- Palette de 1,225 t soit 49 sacs de 25 kg.

CONSERVATION : 12 mois.



CONSOMMATION

Celle-ci varie en fonction du format des briques ou plaquettes, de la profondeur et de la largeur des joints : de 3 à 5 kg/m² avec plaquettes 5 x 22 cm / 5 x 30 cm.

Calcul détaillé de votre consommation de joints :

– se reporter au tableau des consommations.

– utiliser notre logiciel sur le site www.prb.fr

COULEUR : 20 coloris.

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Murs intérieurs et extérieurs.
- Jointolement ou rejoointolement décoratif de murs en briques de parement.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Montage de murs décoratifs non porteurs.
- CPTs relatifs à la pose collée.

SUPPORTS INTERDITS

- Ne pas utiliser dans :
- Les locaux soumis à des nettoyages sous pression ou à des produits agressifs.
 - En sol.
 - En foyer de cheminée, barbecue...
 - En piscines.
 - Dans les locaux soumis à réglementation d'hygiène spécifique, se conformer aux directives du CCTP, règles professionnelles ou sanitaires.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS (DTU, CPT)

- Plaquettes.
 - Briques.
 - Briquettes de parements.
 - Terre cuite.
 - Pierres naturelles* (calcaire, granit).
- * Pour ces revêtements, un essai préalable de tâchabilité est conseillé.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 30°C.
- Au-delà de 30°C, des mesures particulières de protection doivent être prises.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chaud ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Liants hydrauliques (ciments, chaux hydrauliques naturelles).
- Fillers, sables de quartz.
- Agents de rétention d'eau, régulateurs de prise.
- Hydrofuge de masse.

PRODUITS

POUDRE :

- Granulométrie max. : ± 1 mm

PÂTE :

- Densité : $1,9 \pm 0,1$

pH (alcalin) : $12,5 \pm 0,5$

PERFORMANCES MOYENNES

À L'ÉTAT DURCI :

- Classe selon EN 13888 : CG2 WA.
- Module d'élasticité : 11000 à 17000 MPa
- Résistance en Compression : ≥ 15 MPa

- Réaction au feu (incombustible) : A1 (MO)
- Durété (Shore D) : > 75
- Résistance à l'abrasion : ≤ 1000 mm³

MISE EN ŒUVRE

- Taux de gâchage : 21 à 23 %

- Durée de malaxage : 2 à 3 min

- Durée Pratique d'utilisation : 2 h

- Temps de prise : 3 à 5 h

- Largeur minimum : 5 mm

- Largeur maximum : 15 mm

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais de laboratoire ou de chantiers. Les conditions de mise en œuvre, le type et l'usure du matériel utilisé, peuvent sensiblement les modifier.

MISE EN ŒUVRE

Se reporter aux Fiches Procédés

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Neuf

L'application se fera après s'être assuré :

- De la prise ou du séchage de la colle à carrelage.
- Que les joints sont exempts de tout corps étranger, de poussières et présentent une profondeur régulière sans reflux de colle important.
- D'une humidification préalable des carreaux, plaquettes ou parements poreux.

Rénovation - Rejointolement

- La maçonnerie doit être stable.
- Les joints seront dégarnis sur au moins 10 mm de profondeur et soigneusement dépossiérisés.
- Humidifier peu de temps avant le rejoointolement particulièrement lorsque les briques ou pierres sont très poreuses.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Gâcher PRB JOINT BRIK avec 5,25 à 5,75 l d'eau propre par sac de 25 kg avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux à la consistance désirée.
- **Consistance ferme** : adaptée en mur.
- La quantité préparée devra tenir compte de la prise du mortier.
- Ne pas rebattre ou rajouter d'eau lorsque le mortier commence à raidir (début de prise), respecter la DPU.
- Le dosage en eau et le temps de mélange seront le plus constant possible afin de garantir :
 - la régularité de la teinte tout au long de l'application,
 - une dureté finale optimale.
- Utiliser un seul lot de fabrication pour un même ouvrage.

APPLICATION

À la truelle ou au fer à joint :

- Faire pénétrer PRB JOINT BRIK à l'aide d'une truelle ou d'un fer à joint en appuyant fortement de façon à combler sans vide toute l'épaisseur du joint.
- Lisser au fer et à mesure avec le fer à joint.
- Brosser le joint (balayette, brosse souple) dans un intervalle de 30 min pour un aspect plus rustique.

À la poche à douille :

- Remplir la poche à douille, et passer sur le joint l'embout de façon à déposer un cordon continu et régulier en surépaisseur de mortier.
- Serrer et lisser au fer à joint le mortier pour assurer un parfait remplissage.
- Enlever l'excédent de mortier avec le tranchant d'une truelle lorsque le joint est garni en surépaisseur.

À la taloche à joints :

- (Essai préalable selon relief et porosité du revêtement)
- Faire pénétrer PRB JOINT BRIK à l'aide d'une taloche à joints par passes croisées

en diagonale des joints et en appuyant fortement de façon à combler sans vide toute l'épaisseur du joint. Nettoyer avec la taloche éponge (Kitajoint) fréquemment rincée.

FINITION - NETTOYAGE

- Nettoyer les débordements sur les carreaux lorsque le mortier est encore frais, avec une éponge.
 - Ne pas laisser durcir sur le revêtement.
 - Parfaire le nettoyage lorsque le joint est dur en passant une brosse à poils durs.
- L'utilisation de matériel spécialisé (machine à jointoyer) permet de satisfaire aux exigences esthétiques et mécaniques du joint.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Contient du ciment et/ou de la chaux.
- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.