

# PROPAM® FLOOR LEVEL 15

(Avant BETOLEVEL 15)

**MORTIER AUTONIVELANT CÉMENTEUX À DURCISSEMENT RAPIDE POUR SOLS INDUSTRIELS.**

## DESCRIPTION

**PROPAM® FLOOR LEVEL 15** est un mortier mono-composant cémenteux modifié avec des polymères, autonivelant, à durcissement rapide pour la régularisation, la réparation et le nivelingement de sols industriels en épaisseurs entre 3 et 15 mm. Conforme aux exigences de la norme EN 13813.



## DOMAINS D'APPLICATIONS

- Régularisation et nivelingement de sols industriels en béton et en mortier tant en intérieurs qu'en extérieurs.
- Nivellement de surfaces, petites et grandes, tant en ouvrage neuf qu'en rénovation.
- Réovation de sols de parkings, sans avoir à recourir à un revêtement additionnel.
- Nivellement de sols industriels.
- Couche de régularisation pour la finition avec des systèmes de résines pour sols.
- Mortier de nivelingement de sols pour la pose de céramique, de marbre, de moquette, de parquets, de sols plastiques, peinture, etc.

## PROPRIÉTÉS

- Grande capacité de nivelingement.
- Facilité de mise en oeuvre par coulée ou pompage.
- Excellentes résistances mécaniques et bonne finition de la surface.
- Apte pour l'utilisation avec des systèmes de chauffage radiant.
- Excellente adhérence et compacité.
- Rapidité de durcissement et séchage sans fissures.
- Praticable après 3-4 heures (20 °C, 50% HR).
- Apte en extérieurs.
- Adéquat pour niveler les surfaces d'épaisseurs entre 3 et 15 mm.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support:

Il doit être solide, compact, sec, propre, sans particules non fixées ni coulis de ciment, graisse ou huile, cires ou peintures. Il faut donc enlever les restes de ces substances et éliminer la poussière par aspiration. En cas de grandes fissures dans le support, il faut d'abord réparer avec un mortier rapide de la gamme **PROPAM® REPAR**.

De préférence, la surface doit être à pore ouvert, avec un traitement par grenaille ou diamantage.

### Couche d'impression:

Pour des supports poreux, il est recommandé, pour sceller, régulariser l'absorption et éviter l'apparition de bulles dans le revêtement, d'utiliser le primaire **PROPAM® PRIMER SOL** en laissant sécher entre 1 et 4 heures (sec au toucher). En cas de supports non poreux, il est recommandé d'utiliser la couche primaire **PROPAM® PRIMER GRIP +** en laissant sécher entre 30 et 90 minutes (sec au toucher).

### Gâchage:

Pendant 4-5 minutes mélanger le contenu d'un sac de 25 kg avec environ 5 litres d'eau jusqu'à homogénéisation complète. Il est recommandé d'utiliser une mélangeuse à axe vertical ou un mélangeur à petite puissance. Pour de plus grandes quantités, utiliser une bétonnière. Verser 2/3 l de l'eau nécessaire dans la bétonnière en marche. Ajouter progressivement tout le mortier jusqu'à obtenir un mélange uniforme et sans grumeau, ajouter l'eau restante et malaxer jusqu'à obtenir un mélange homogène. Laissez reposer 2 minutes et mélangez de nouveau.

### Application:

Verser ou pomper le produit mélangé sur le support ayant reçu le primaire ou, à défaut, complètement saturé d'eau pendant au moins 24 heures et sans inondation, et étendre le mélange de préférence avec un râteau spécial mortiers autonivelants ou une taloche.

Ensuite passer immédiatement un rouleau brosse métallique de la dimension adaptée à l'épaisseur appliquée afin de faciliter l'évacuation de l'air occlus. Épaisseur maximum d'application de 30 mm par couche. En cas d'application d'une deuxième couche, celle-ci doit être appliquée dès qu'on peut marcher sur la première. Si la première couche est complètement sèche, il faut appliquer une couche primaire avec **PROPAM® PRIMER SOL**.

### Mise en oeuvre:

**PROPAM® FLOOR LEVEL 15** est praticable et peut être poncé après 4 heures (20 °C, 50% HR). Attendez entre 12 et 18 heures le revêtir d'un sol léger. Pour recouvrir avec une céramique, attendez entre 8 et 12 heures; il faut attendre 72 heures en cas de revêtement peinture.

Les temps varient avec la température et l'humidité relative environnante, raison pour laquelle il faut mesurer l'humidité avec un hygromètre de contact.

### Cure:

Dans le cas de fortes températures, faible humidité relative ou exposition, même non directe au soleil, au vent ou à la pluie, il faut protéger la surface afin d'éviter un dessèchement trop rapide pouvant provoquer des fissures et un manque de résistance. Dans ces cas-là, une fois pris, faire durcir au jet d'eau le plus longtemps possible.

### Nettoyage des outils:

Les ustensiles et les outils doivent être nettoyés à l'eau tout de suite après leur utilisation. Après durcissement, seule une élimination mécanique sera possible.

### CONSOMMATION

Il faut environ 1,6 kg de **PROPAM® FLOOR LEVEL 30** par m<sup>2</sup> et par mm d'épaisseur.

Cette consommation est théorique et dépend de l'état et la rugosité du support, raison pour laquelle elle doit être ajustée directement sur chantier.

### PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg

Couleur: Gris.

### PRÉSENTATION

12 mois dans l'emballage d'origine fermé, conservé au frais, couvert et protégé contre l'humidité, le soleil et les gelées.

### RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en cas de température inférieure à 5 °C ou si des températures inférieures sont prévues au cours des prochaines 24 heures.
- Il faut respecter les éventuels jointolements de bétonnage et de dilatation de la base en les scellant au **PROPAM® SEAL**.
- Il est recommandé de réaliser un joint périphérique avec un matériau élastique pour les surfaces supérieures à 12 m<sup>2</sup> avant d'appliquer le produit, par exemple avec du polystyrène expansé d'1 cm.
- Faire les joints de partition pour les surfaces supérieures à 20 m<sup>2</sup>, avec un jointolement de 6 mm et le boucher avec **PROPAM® SEAL**.
- Respecter l'eau de gâchage spécifique et ne pas ajouter de ciment, de sable ni aucune autre substance qui peuvent altérer les caractéristiques du matériau.
- Ne pas appliquer en épaisseurs supérieures à celles spécifiées.
- Si **PROPAM® FLOOR LEVEL 15** peut rester apparent, il est tout de même recommandable revêtir ou sceller avec une résine adéquate afin d'améliorer la durabilité et la finition de surface.
- Sur des supports avec chauffage par le sol, il faut éteindre celui-ci 24 heures avant l'application et attendre 48 heures avant de l'allumer de nouveau.

DONNÉES TECHNIQUES	
Densité du mortier gâché	2,0 g/cm <sup>3</sup>
Adhérence (>7 jours)	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Practicable après (20°C-50%H.R)	3 h
Durée de vie du mélange (20°C)	20 - 25 min
Eau de gâchage	20 ± 1%
Humidité à la surface après 48 heures	< 4%
Température d'application	5°C - 35°C
Conductivité thermique	1,1 ± 0,1 W/mk

RÉSISTANCES MÉCANIQUES (N/mm <sup>2</sup> ) 20°C					
	Aqua	6 h	1 día	7 días	28 días
<b>Compression</b>	20%	10,7	19,4	28,4	38,4
<b>Flexotraction</b>	20%	3,0	4,5	6,2	8,3

\* Les données techniques indiquées ici sont basées sur des tests en laboratoire, sont des valeurs statistiques et ne représentent pas des minimums garantis. Elles peuvent varier en fonction des conditions du site ou d'autres conditions indépendantes de notre volonté.

## MARQUAGE CE



EN 13813

Mortier pour chapes et finitions de sols à base de ciment CT-C30-F6	
Émission de substances corrosives	CT (ciment)
Résistance à la compression	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la flexotraction	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>
Réaction au feu	Classe A1
Émission de substances dangereuses	Voir FDS

## SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, d'application, de stockage, de transport et d'élimination des déchets de produits chimiques sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être réalisée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

## NOTE LÉGALE

Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et notre savoir-faire technique, obtenus à partir d'essais en laboratoire et de références bibliographiques. Toute autre application du produit non indiquée dans cette fiche ne relève pas de notre responsabilité. Les données de dosage et de consommation sont uniquement indicatives et basées sur notre expérience. Ces données peuvent être sujettes à modification en fonction des conditions atmosphériques et des modalités d'application. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou essai in situ doit être réalisé sous la responsabilité du client. Pour toute question, clarification supplémentaire ou application différente de celle spécifiée, veuillez consulter notre département technique. La fiche technique valide sera toujours la dernière version disponible sur [www.molins.es/construction-solutions/](http://www.molins.es/construction-solutions/) (Avril 2025).