

ACCROFIX PÂTE

Gobetis d'accrochage en pâte



- > Micro gobetis permettant l'accrochage d'un mortier (monocouches, traditionnels ou décoratif...) sur bétons
- > Assure l'adhérence entre le support et l'enduit de finition
- > Facile d'utilisation (au rouleau/brosse)
- > S'emploie sur des supports neufs et anciens



Prêt
à
l'emploi

Conditionnement :

- Seau de 20 kg.
- Palette de 0,48 t soit 24 seaux de 20 kg.

Consommation en kg/m² :

La consommation est de 0,6 à 0,8 kg/m².

Conservation : 24 mois.

Couleur : Beige.

Domaine d'emploi

USAGE

- Murs extérieurs ou intérieurs.
- Murs intérieurs d'habitation ou collectifs.
- Bâti ancien sain et résistant (nous consulter).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- DTU20.1, DTU23.1, DTU 26.1.

ADMISSIBLES

- Bétons banchés (DTU 23.1).
- Sous-enduits ciments et bâtards (DTU 26.1).
- Pierres naturelles.
- Autres supports (nous consulter).

SUPPORTS INTERDITS

- Au sol.
- Tous supports à base de Gypse (Plâtre).
- Peintures, R.P.E, textiles.
- Bois en direct.
- Surface horizontale ou inclinée (sauf voussures et sous face).

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Enduit hydraulique monocouche ou de parement.
- Enduits traditionnels.
- Enduits décoratifs.
- Mortiers et enduits de dressement.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 35°C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.

Données techniques

COMPOSITION :

- Résines synthétiques.
- Charges minérales.
- Adjuvants spécifiques.

PRODUITS

- PÂTE :
 - Masse volumique apparente : $1,7 \pm 0,1$ t/m³
 - pH (alcalin) : $9 \pm 0,5$
 - Aspect couleur : beige
- DURCI :
 - Adhérence sur béton : $\geq 0,3$ MPa

Mise en œuvre

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports seront sains, propres, cohésifs et exempts de tous résidus ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence du gobetis.
- Les supports ne devront pas ressuer l'humidité.

- Voir "Préparation des supports".

PRÉPARATION DU PRODUIT

- **Manuelle :**
 - L'application se réalise au moyen d'un rouleau ou d'une brosse.
 - Le nettoyage des outils se fait à l'eau claire avant le séchage du produit.

SÉCHAGE

- De 1 à 24 h selon les conditions météorologiques, mais dans un délai de 3 jours maximum.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.