PRB ACTI FLASH

Nettoyant détergent désincrustant à action ultra rapide

EXPERT

> Idéal pour les façades très encrassées
> Action ultra rapide (30 min à 4 h) sur supports contaminés
> Permet de retrouver l'aspect originel des matériaux
> Recommandé avant la mise en peinture



Prêt à l'emploi

Conditionnement :
- Jerrican de 20 l..
- Palette de 0,480 t soit 24 jerricans de 20 l..

Conservation : 12 mois.

Consommation : 4 à 5 m² au litre.

Domaine d'emploi

USAGE

- PRB ACTI FLASH est un nettoyant désincrustant à action ultra rapide, prêt à l'emploi, destiné au lavage des supports courants du bâtiment. PRB ACTI FLASH pénètre, désincruste et élimine la plupart des salissures. Il ne contient pas d'acide et respecte l'état des matériaux.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- PRB ACTI FLASH s'applique sur la plupart des façades (enduits à base de liants hydrauliques…).

- Pour tout autres supports, veuillez consulter le service technique de la société PRB

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Prévoir un essai avant utilisation sur une petite surface pour contrôler la compatibilité avec le support.
- Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.
- PRB ACTI FLASH ne convient pas pour les métaux et supports sensibles.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Ne pas appliquer par temps de pluie, ou par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
- Par temps chaud, mouiller le support avant application ou travailler aux heures les plus fraîches.

Avant application des produits de nettoyage :

protéger soigneusement (polyane, bâche) tous les ouvrages contre les projections notamment : huisseries, menuiseries, volets roulants, descentes EP, végétation environnante, dallage, etc.

Données techniques

COMPOSITION

- Solution d'hypochlorite de sodium.
- Contient : 5 % ou plus, mais moins de 15 % d'agents de blanchiment chlorés.

PRODUITS

- Aspect : liquide limpide incolore à légèrement jaune.
- pH (20°C) : > 12 (alcalin).
- Densité : 1,2 ± 0,05.

Mise en œuvre

APPLICATION

- Agiter avant emploi.
- Appliquer PRB ACTI FLASH au pulvérisateur jusqu'à saturation du support.
- Laisser agir de **30 minutes à 4 heures** en fonction du degré de saleté.
- **Rinçage obligatoire à l'eau claire.** Nous conseillons d'attendre le séchage complet des supports avant l'application d'un nouveau revêtement.
- Dans le cas de salissures en forte épaisseur, commencer par un brossage mécanique ou un lavage à moyenne pression.
- Une fois le support nettoyé et sec, vous pouvez utiliser PRB ACTI PREV ou PRB ACTI PREV BOOSTÉ pour un traitement préventif & curatif, un hydrofuge de surface type PRB HYDROFUGE, ou un minéralisant hydrofuge en cas de support friable PRB MINÉRALISANT FAÇADE, afin de conserver son aspect.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Porter des lunettes et des gants de protection, ainsi que des vêtements de travail.
- Ne pas avaler et éviter tout contact avec des aliments.
- En cas de projections accidentelles dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, consulter une assistance médicale.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits. Au contact d'un acide, dégage un gaz.

Fiche Technique - 06 Juillet 2026

La fiche technique fournie a pour seul objectif d'informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y figurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l'utilisateur de vérifier avant utilisation si cette fiche n'a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue.
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.