PRB CRÉPIMUR F/M/G

Enduit organique ignifugé structuré

> Aspect mat contemporain
> Bonne glisse, confort d'application
> Granulométrie fine, moyenne ou grosse
> Protection active contre les micro-organismes
> Ignifugé, finition adaptée à l'ITE



Conditionnement :
- Seaux plastiques de 8 kg (PRB CRÉPIMUR M) et 25 kg.
- Palette de 0,576 T soit 72 seaux de 8 kg (PRB CRÉPIMUR M).
- Palette de 0,600 t soit 24 seaux de 25 kg.

Conservation : 24 mois.

Couleur : Nuancier Harmony.

Consommation :
- Selon la finition et la granulométrie.

- Finition talochée :
  – PRB CRÉPIMUR F : 2.0 à 2.5 kg/m²
  – PRB CRÉPIMUR M : 2.2 à 2.8 kg/m²
  – PRB CRÉPIMUR G : 3 à 4 kg/m²

EN 15824 : 2009

Prêt à l'emploi · FIRE RESISTANT IGNIFUGE · CE · EXCELL · PRB Sun

NFT 36-005: Famille I - Classe 10c DTU 59.1
NF EN 1062-1 (NF T 34-722) : A0 (D2)

***PRB CRÉPIMUR F** : NF EN 1062-1: $G_3E_5S_3V_2W_3A_0C_0$*
***PRB CRÉPIMUR M** : NF EN 1062-1: $G_3E_5S_3V_2W_3A_0C_0$*

***PRB CRÉPIMUR G** : NF EN 1062-1 : $G_3E_5S_4V_2W_3A_0C_0$*

Domaine d'emploi

USAGE
- PRB CRÉPIMUR peut être aussi bien utilisé en rénovation qu'en travaux neufs en tant qu'enduit de finition.
- Revêtement de finition de l'ITE PRB.

SUPPORTS ADMISSIBLES
- **Supports extérieurs:**

- Bétons banchés et ragréés (D.T.U. 23.1), panneaux préfabriqués, enduits traditionnels (D.T.U. 261) ou monocouches.

- **Supports intérieurs :**

- Tous les supports extérieurs cités ci-dessus et les supports plâtres (carreaux, enduits, ragréages…).

SUPPORTS INTERDITS
- Dans le cas de support exposé à des remontées d'humidité par capillarité (soubassements).
- Dans le cas de surfaces horizontales ou inclinées de moins de 45 % exposées à la pluie (appuis de fenêtre, balcons).
- Sur les sols.
- Sur les métaux.

CONDITIONS D'APPLICATION
PRB CRÉPIMUR ne doit pas être appliqué :
- Par des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.
- Sur maçonnerie gelée ou en cours de gel ou de dégel.
- Sur maçonnerie humide par temps de pluie ou brouillard (forte hygrométrie).
- Par vent fort (sec ou non).

Données techniques

COMPOSITION
- Copolymère acrylique en phase aqueuse.
- Charges siliceuses et minérales à base de granulats de marbre naturel pouvant entraîner l'apparition ponctuelle de grains noirs après séchage.
- Agent de protection de film encapsulé.
- Adjuvants spécifiques.
- Eau.

PRODUIT
- Densité : 1,8 ± 0,05.
- pH : 9 ± 0,5.
- Extrait sec pondéral : 85 ± 2 %.
- Granulométries :
  PRB CRÉPIMUR F ~ 1 mm.
  PRB CRÉPIMUR M ~ 1,5 mm.
  PRB CRÉPIMUR G ~ 2 mm.

Mise en œuvre

PRÉPARATION DU SUPPORT
Conformément aux règles de l'art et aux DTU en vigueur (notamment aux NF DTU 59,1)
- Toute application de PRB CREPIMUR devra se faire sur des supports plans, secs (sans remontées capillaires), propres, sains et solides, dépourvus de toute pulvérulence pouvant nuire à l'adhérence.
- Toutes traces d'huile de décoffrage, corps gras, cire, laitance devront être éliminées.
- Pour les supports extérieurs neuf n'assurant pas eux-mêmes leurs imperméabilisations tels que les maçonneries brutes (briques, parpaings, béton cellulaire,...) réaliser un sous-enduit traditionnel ou monocouche avec les produits PRB (Exemple : PRB TRADITIONNEL 160, , PRB TRADICLAIR PR, PRB TRADICLAIR 170, PRB TRADICLAIR 190 L...). Laisser sécher au minimum 1 mois avant l'application du PRB CREPIFOND G.
- Pour les supports anciens, devant obligatoirement assurer leur imperméabilisation, la préparation doit être conforme à celle prescrite dans la DTU 42.1.
- Pour un béton ragréé, laisser sécher le support 1 mois minimum avant l'application du PRB CREPIFOND G
- Les arrêtes supérieures des surfaces verticales doivent être protégées (couvertines, Bavettes, accompagnateurs...).
- Dans le cas de grandes surfaces, pour éviter les risques de reprise, la surface à revêtir doit être partagée en panneaux de façon à ce que l'application se fasse sans interruption.
- Nettoyer (PRB ACTI FLASH / PRB ACTI NET) et/ou traiter préalablement les supports contaminés par des micro-organismes (PRB ACTI PREV / PRB ACTI PREV BOOSTÉ cf. technique des produits). Rincer à haute pression afin d'éliminer les résidus restants. Laisser sécher avant application.
- Tous les supports doivent être traités avec un Régulateur de fond PRB CREPIFOND G, dans la teinte de la finition à raison de 250 à 300 g/m² selon la porosité du support.
- Sur les supports absorbants, traiter préalablement avec un fixateur de fond PRB ACCROFOND I à raison de 150 à 200 g/m² selon la porosité du support.

PRÉPARATION DU PRODUIT
- PRB CRÉPIMUR est prêt à l'emploi.
- Une dilution à l'eau dans la limite de 2 % est possible afin d'améliorer le confort d'application. Tout autre ajout est interdit et annule la garantie du fabricant.
- Application avant, bien remuer au malaxeur à faible vitesse pour une meilleure homogénéité.

APPLICATION
- PRB CREPIMUR s'applique à la taloche plastique ou à la lisseuse en acier inoxydable.
- Selon la finition désirée, elle peut également se faire à l'aide d'un rouleau mousse alvéolée (nid d'abeille ou trous brûlés) ou en laine, ou d'un rouleau caoutchouc à relief (feuille de chêne).
- Le réglage de l'épaisseur se fait sur les plus gros grains.

MATÉRIEL
- Taloche plastique et/ou lisseuse en acier inoxydable
- Mousse rouleau alvéolée
- Rouleau laine
- Rouleau feuille de chêne
- Machine airless

FINITION
L'aspect choisi est déterminé par l'outillage utilisé :
- Finition talochée : taloche plastique
- Finition roulée : rouleau mousse alvéolée, rouleau laine ou rouleau feuille de chêne.
- Finition projetée : à l'aide d'une machine airless façon mouchetis en 2 passes croisées pour bien couvrir le support.
- Finition écrasée : Lisseuse Inox, elle se réalise sur un PRB CREPIMUR Roulé, pour cela attendre le début de polymérisation (produit encore humide mais non collant), afin d'écraser les crêtes par un passage du haut vers le bas de la Lisseuse Inox.

NB : Le nettoyage des outils se fait à l'eau claire immédiatement après l'application

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
- Se reporter à l'étiquette réglementaire des seaux ainsi qu'à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Pour éviter un nuançage, il est recommandé d'utiliser une seule DLU de fabrication pour une même façade ou de terminer à des arrêts naturels.
- Un nuançage peut être observé s'il y a des variations de température lors de l'application.

La fiche technique fournie a pour seul objectif d'informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y figurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l'utilisateur de vérifier avant utilisation si cette fiche n'a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue.
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.