

PRB ENDUIT DE REBOUCHAGE EXPRESS

Enduit de rebouchage à prise rapide pour intérieur



- > Séchage rapide, idéal pour des réparations urgentes
- > Adhérence exceptionnelle
- > Sans retrait, permettant une finition en seule passe
- > Finition lisse
- > Application polyvalente (trous, fissures, imperfections)



Conditionnement :

- Sac papier de 5 kg.
- Palette de 0,800 t soit 160 sacs de 5 kg.

Consommation :

- 1 kg/m²/mm d'épaisseur.

Conservation : 9 mois.

Couleur : Blanc cassé.

Domaine d'emploi

USAGE

- Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en intérieur.
- Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles.
- Permet aussi de sceller et fixer.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Tous types de supports en intérieur : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglomérés, béton cellulaire, briques, terre cuite...

REVÊTEMENTS

- Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint.
- Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre.

CONDITIONS D'APPLICATION

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.
- Ne pas appliquer sur support humide.
- Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

DOCUMENTS À CONSULTER

- Enduit conforme à la norme NF T 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

Données techniques

COMPOSITION

- Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants.
- La pâte est de couleur blanc cassé.

PRODUITS

- pH : neutre.
- Temps de prise : 1 heure.
- Adhérence : conforme à NF T 30 608.

TEMPS DE SÉCHAGE

- Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. En règle générale, pour un cm d'épaisseur, le reboucheur est sec en 8 heures.

Mise en œuvre

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.
- Ouvrir correctement les fissures.

TAUX DE GÂCHAGE

- 2,5 l d'eau par sac de 5 kg.
- 2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau.

APPLICATION

- Préparer les fissures à l'aide d'un grattoir triangulaire.
- Dépoussiérer et retirer les parties mal adhérentes.
- Appliquer avec le couteau de peintre tenu perpendiculairement à la fissure en prenant soin de bien faire pénétrer l'enduit
- Égaliser et lisser la surface dans le sens de la fissure.
- Pour les trous, égaliser en croisant les passages de la spatule.

CONSEILS DE POSE

- Pour une tenue parfaite de l'enduit, ouvrez, nettoyez et biseautez les fissures avant l'application du reboucheur.
- Traiter les fonds poudreux avec un primaire adapté.
- Gâcher à consistance mastic pour minimiser le retrait dans le cas de gros rebouchage.