

PRB ENDUIT DE REBOUCHAGE PÂTE

Enduit de rebouchage intérieur, prêt à l'emploi



- > Reboucher trous, fissures et saignées en intérieur
- > Séchage rapide, recouvrable dès le lendemain
- > Adhérence exceptionnelle
- > Finition lisse et uniforme
- > Prêt à l'emploi, application facile

Conditionnement :

- Seaux plastiques de 1,5 kg, 4 kg, 8 kg et tube de 0,330 kg.
- Palette de 0,576 t soit 72 seaux de 8 kg.
- Palette de 0,352 t soit 88 seaux de 4 kg.
- Carton de 16 pots de 1,5 kg.
- Carton de 12 tubes de 330 g.

Conservation : 9 mois en seau / 12 mois en tube.

Couleur : Blanc cassé.

Consommation :

- Environ 1,8 kg de pâte par litre de volume à combler.



Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille III – Classe 2.

Domaine d'emploi

USAGE

- Enduit en pâte pour travaux de rebouchage intérieur sur murs et plafonds.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaque de plâtre
- Carreaux de plâtre
- Béton
- Enduit ciment

REVÊTEMENTS

- Recouvrement par tous types d'enduits.

CONDITIONS D'APPLICATION

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C

DOCUMENTS À CONSULTER

- DTU 59.1.

Données techniques

COMPOSITION

- Résine en émulsion, Carbonate de calcium, agent de rhéologie et divers adjuvants.
- Enduit en phase aqueuse.
- La pâte est de couleur blanche cassée.

PRODUITS

- Environ 12-24 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

Mise en œuvre

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.
- Égrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION

- Préparer les fissures à l'aide d'un grattoir triangulaire.
- Dépoussiérer et retirer les parties mal adhérentes.
- Appliquer avec le couteau de peintre tenu perpendiculairement à la fissure en prenant soin de bien faire pénétrer l'enduit
- Égaliser et lisser la surface dans le sens de la fissure.
- Pour les trous, égaliser en croisant les passages de la spatule.
- L'épaisseur maximale sera de 1 cm par couche.
- Nettoyage des outils à l'eau.