

PRB ENDUIT DE REBOUCHAGE

Pour le rebouchage et le redressage intérieur



- > Rebouche trous, fissures et saignées
- > Redresse localement en forte épaisseur
- > Enduit très fin, permettant de jointoyer et de réaliser la finition
- > Séchage rapide
- > Prêt à gâcher

Conditionnement :

- Sac papier de 5 et 15 kg.
- Palette de 0,800 t de 160 sacs de 5 kg.
- Palette de 0,900 t soit 60 sacs de 15 kg.

Conservation : 9 mois.

Couleur : Blanc.

Consommation :

- 1 kg/m²/mm d'épaisseur.



Prêt à gâcher



Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille III – Classe 3.

Domaine d'emploi

USAGE

- Murs et plafonds intérieurs.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Plâtre.
- Béton.
- Mortier de ciment.
- Briques.
- Béton cellulaire.
- Terres cuites.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 8 et 35°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou trempé.
- Nettoyage des outils et des taches à l'eau, avant séchage.
- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi

Données techniques

COMPOSITION

- Plâtre.
- Charges carbonatées.
- Fibres.
- Adjuvants spécifiques.

PRODUITS

- Adhérence : conforme à la norme NF T 30 608.
- Taux de gâchage : 42 à 46 %.
- Début de prise : 1 h environ.
- Durée Pratique d'utilisation : 1 h.
- Délai d'attente avant finition : 24 h minimum.
- Épaisseur d'application : jusqu'à 5 cm en une passe.
- Temps de séchage : 6 h par cm d'épaisseur de produit (dépend des conditions ambiantes et nature du support).

Mise en œuvre

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être conformes au DTU 59.1, à savoir propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.
- Ouvrir correctement les fissures.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Dans un récipient propre verser 2,1 à 2,3 litres (emballage 5 kg) ou 6,3 à 6,9 litres environ d'eau claire (emballage 15kg) et ajouter progressivement la poudre en agitant.
- Le gâchage se fera de préférence avec un malaxeur (perceuse) à vitesse lente (300 à 500 tr/mn), ou éventuellement manuellement, jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.

APPLICATION

- Préparer les fissures à l'aide d'un grattoir triangulaire.
- Dépoussiérer et retirer les parties friables, mal adhérentes.
- Appliquer avec le couteau de peintre, tenu perpendiculairement à la fissure en prenant soin de bien faire pénétrer l'enduit.
- Égaliser et lisser la surface dans le sens de la fissure.
- Pour les trous, égaliser en croisant les passages de la spatule.

CONSEILS

- Ouvrir et biseauter les fissures avant de les traiter avec PRB ENDUIT DE REBOUCHAGE.
- Traiter les fonds poudreux avec un primaire adapté.
- Dans le cas de rebouchage important, gâcher à consistance mastic pour minimiser le retrait.