



La solution en panneau pour l'isolation thermo-acoustique des bardages métalliques

CLADIPAN 32

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre sur une face et doté d'une incision latérale pour mise en œuvre sur les plateaux de bardage



Bénéfices

LA RÉFÉRENCE POUR L'ISOLATION DES BARDAGES MÉTALLIQUES

- Une seule référence pour tous profils de lèvres
- Différents formats correspondant à toutes les largeurs de plateaux

UNE MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE, AVEC LE SYSTÈME CLADISOL SOUS AVIS TECHNIQUE

- Réduction des ponts thermiques grâce à la mise en oeuvre couplée Cladipan/vis entretoise

SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du panneau

Solutions

Isolation thermo-acoustique simple couche des bardages double peau

Isolation thermique renforcée des bardages double peau

Isolation thermique simple couche des bardages double peau

Isolation thermo-acoustique des bardages double peau

Description

Conductivité Thermique 0,032 W/m.K

Tolérance d'épaisseur T3

Réaction au feu A1

Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15,0
Certificat Acermi	06/018/428
Numéro de la DoP	0001-49

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m².K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m²/pal	Disponibilité *
16946	90,00	2,8	0,405	1,5	6,00	120	20,00	72,90	C
73865	90,00	2,8	0,405	1,5	6,00	90	15,00	54,68	C
16947	90,00	2,8	0,455	1,5	6,00	120	20,00	81,90	B
73866	90,00	2,8	0,455	1,5	6,00	90	15,00	61,42	B
16951	90,00	2,8	0,505	1,5	6,00	96	16,00	72,72	B
73867		2,8	0,505	1,5					B
16921	110,00	3,45	0,405	1,5	5,00	5	1,00	3,04	A
73861	110,00	3,45	0,405	1,5	5,00	75	15,00	45,56	A
16919	110,00	3,45	0,455	1,5	5,00	100	20,00	68,25	A
73862	110,00	3,45	0,455	1,5	5,00	75	15,00	51,19	A
16940	110,00	3,45	0,505	1,5	5,00	80	16,00	60,60	B
73863	110,00	3,45	0,505	1,5	5,00	60	12,00	45,45	B
16779	130,00	4,1	0,405	1,5	4,00	80	20,00	48,60	A
16904	130,00	4,1	0,455	1,5	4,00	80	20,00	54,60	A
73858	130,00	4,1	0,455	1,5	4,00	60	15,00	40,95	A
16916	130,00	4,1	0,505	1,5	4,00	4	1,00	3,03	A
73859	130,00	4,1	0,505	1,5	4,00	48	12,00	36,36	A
16849	130,00	4,1	0,605	1,5	4,00	64	16,00	58,08	C
16956	150,00	4,7	0,405	1,5	3,00	60	20,00	36,45	A
86210	150,00	4,7	0,405	1,5	3,00	45	15,00	27,34	A
16948	150,00	4,7	0,455	1,5	3,00	3	1,00	2,05	C
86211		4,7	0,455	1,5					C
16955	150,00	4,7	0,505	1,5	3,00	48	16,00	36,36	A
86199	150,00	4,7	0,505	1,5	3,00	36	12,00	27,27	A
16883	170,00	5,35	0,505	1,5					A
68174	190,00	5,9	0,605	1,35	3,00	60	20,00	49,01	B
68176	210,00	6,55	0,605	1,35	3,00	60	20,00	49,00	B
16778	230,00	7,25	0,605	1,5					A

*Disponibilité:
A, produit disponible sur stock
B, produit disponible sur fabrication
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux Cladipan 32 sont conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderollées.

Info-tri du produit

