

FAÇADES / REVÊTEMENTS EN CHAUX /
Mortiers de chaux

Reference

PROPAM® CAL ENFOSCADO

Attributs principaux:







Description:

(Anciennement REVAT® LIME RENDERED)
Mortier à base de chaux, d'agrégats sélectionnés et d'additifs qui lui confèrent une très bonne maniabilité et une grande respirabilité.

Domaines d'application:

- Indiqué commecouche de couverture et
- rejointoiement de maçonnerie ancienne.
- Idéal pour une utilisation dans un ouvrage neuf
- et dans la restauration de bâtiments en raison de
- son excellente compatibilité avec des systèmes
- et des mortiers traditionnels.

Propriétés :

- Facilité de mise en oeuvre et excellente
- adhérence.
- Approprié pour la projection mécanique ou manuelle.
- Grande imperméabilité à l'eau de pluie.
- Il contient une addition de liant hydraulique
- inférieur à 5% qui apporte au mortier une
- plus grande résistance initiale et un meilleur
- accrochage au support.
- Épaisseur maximum d'application en deux couches. 30 mm
- Épaisseur maximum par couche 15 mm

Supports:

briques, parpaings, Gobetis de ciment, Béton, Maçonnerie ancienne en pierre et brique

Outils recommandés:


















Préparation du support

Le support doit être résistant, stable, propre et sans poussière, produits organiques, etc.
Les zones sans cohésion ou parties libres sont

à éliminer pour les remplir ensuite avec REVAT CAL MURO.
Utiliser des pierres ou des gravats pour reboucher les cavités demandant des grosseurs plus importantes.
En cas d'exposition aux rayons du soleil ou s'il est très absorbant, il est recommandé de l'humidier d'abord.
Utilisé comme couche supérieure sur PROPAM® CAL FONDO
Ne pas appliquer sur plâtre, peinture ou surfaces sans absorption.

Qualité du support / prétraitement

Utiliser PROPAM® CAL FONDO comme couche d'accrochage ou d'impression sur des murs à adhérence difficile.

Mode d'emploi:

gâchage
Malaxer manuellement ou mécaniquement avec environ 21% d'eau (5,25 litres par sac de 25 Kg), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau.
Application
Étalez à l'aide d'une truelle dans une épaisseur minimum de 10 mm
Effectuer la nition désirée lorsque le produit a la consistance désirée.

Utilisation et applications:









Mise en service:

le mortier sera complètement durci après 7 jours

Nettoyage des outils :

Après durcissement, seule une élimination mécanique sera possible.

Recommandations :

Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 5ºC ou supérieures à 30ºC
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gelées, de vents forts ou de forte insolation

Consommation :

14 kg/m2 Par centimètre d'épaisseur

Composition :

Ciment, Chaux, granulats sélectionnés et différents additifs

Présentation :

Sacs de 25 Kg.

Stockage :

12 mois En emballage d'origine fermé et endroits couverts

Norme associée :

CONFORME NORMA EUROPEA GP-CSII W2 EN 998-1

Produit de la gamme Susterra :

Susterra Molins Sustainable Solutions

Pourquoi choisir Susterra ?

Susterra a été créée pour renforcer nos objectifs de durabilité ainsi que ceux de notre chaîne de valeur. La nouvelle gamme rassemble et distingue les solutions de notre portefeuille qui présentent des attributs de durabilité. Pour plus d'informations: https://www.molins.es/en/sustainability/susterra/

DONNÉES TECHNIQUES

Eau de gâchage (%)	Durée de vie du mélange (minutes)	Conforme à la norme EN 998-1	Particules supérieures à 2 mm (%)
21±1	30	GP-CSII-W2	≤2

Réaction au feu	Résistance à la compression (N/mm²)	Absorption d'eau par capillarité (kg/m²·min¹⁄²)	Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ)
Classe A1	1,5–5	W2 (≤0,2 kg/m²· min0.5)	≤6

Adhérence (N/mm²)	Épaisseur minimale applicable (mm)	Épaisseur maximale applicable (mm)	Conductivité thermique (W/m·K)
≥0,3	10	30	0,5±0,1

Température minimale d'application (°C)	Température maximale d'application (°C)
5	35

Données Techniques (*)

(*) Les données techniques indiquées ici sont basées sur des tests de laboratoire, étant des valeurs statistiques et ne représentant pas des minimums garantis. Celles-ci peuvent varier en fonction des conditions de travail ou autres, indépendantes à notre volonté.

CERTIFICATIONS - MARQUAGE

Marquage CE

CE

Certifications - Marquage	Classification	Absorption capillaire (kg m-2 h-0,5)	Réaction au feu
EN 998-1 GP	GP-CS II-W2	W2 (≤0,2 kg/m²· min0.5)	A1

Conductivité thermique (λ10, sec) (W/m·K)	Adhérence de type B (N/mm²)	Résistance à la compression	Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ)
0,5±0,1	≥0,3	CS II (1,5-5 N/mm²)	≤6

DOCUMENTATION LIÉE

Mémoire descriptive :

Création d'enduit à la chaux, de granulats sélectionnés et d'additifs spécifiques comme couche de couverture et jointoiement de maçonnerie ancienne pour utilisation dans la construction neuve, la réhabilitation et la restauration de bâtiments, par application manuelle ou par projection mécanique, avec une bonne maniabilité, une excellente adhérence et une haute imperméabilité, classé GP-CSII-W2 selon la norme EN 998-1 (type PROPAM® LIME RENDER de Construction Solutions de MOLINS).

Certifications :

SÉCURITÉ ET NOTE LÉGALE :

Sécurité et hygiène :

Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche de Sécurité du produit. L'élimination du produit et/ou de son emballage doit être effectuée conformément à la réglementation applicable en matière de déchets. Le détenteur final est responsable de sa gestion appropriée.

Note légale :

Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, obtenu grâce à des tests en laboratoire et de la bibliographie. Toute autre application du produit non indiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre experience. Dit données, elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et mise en chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement supplémentaire ou application autre que celle spécifiée veuillez consulter notre département technique. La fiche technique valide sera toujours la dernière version qui se trouvera dans www.propamsa.es.

Dernière modification :

21/09/2026 12:37:41