

RÉSINE D'ACCROCHAGE À SÉCHAGE DIFFÉRÉ

Renforce l'adhérence tous les supports, même les lisses



DILUABLE À L'EAU

SÉCHAGE RETARDÉ DE 1 À 5
JOURS

APPLICATION FACILE AU
ROULEAU OU
PULVÉRISATEUR

5L

= 225 m²

APRÈS DILUTION

APPLICATION

Accrochage des bétons, mortiers, enduits ou
plâtres sur supports en briques, parpaings,
pierres, bois, etc...

L304 PERFORM CRO D ORANGE

N°LOT :

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de
toutes les parties non adhérentes.

Diluer à raison de 1 volume pour 5 à 8 volumes d'eau
suivant la porosité du support.

Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au
pulvérisateur. Mettre en oeuvre les bétons, mortiers,
enduits avant séchage de la couche d'accrochage.

SÉCHAGE : 24H

STOCKAGE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne convient pas pour une utilisation sur les RPE et les
peintures souples. Sur les supports peu absorbants,
diluer à raison de volume 1 pour 8 volumes d'eau.

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

SÉCURITÉ



Mention d'avertissement : ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers : H319 Provoque une
sévère irritation des yeux. Conseils de prudence : P264 Se laver ... soigneusement après
manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement
de protection des yeux/du visage. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



LES MATÉRIAUX DE LA CITÉ
ZI La Bouriette 345 bd Denis Papin,
11000 CARCASSONNE
TEL : 04 30 72 15 30
www.materiaux-cite.fr

